

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **LLDPE CHBA-8806FR** 厂商: **韩华 Hanwha** 品牌: **HANWHA**

材料标识	LLDPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	HANWHA	用途	电线电缆
材料特性	Flame Retardant、加工性能良好、炭黑含量 2.6 %	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.30	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	3.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	12.70	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	650	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	125	°C
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	-30.0	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级			
氧指数	ASTM 2863	> 30	%

注塑成型条件	测试标准	建议值	单位
注塑温度			
模具温度		10-60-10-60	°C

挤出成型条件	测试标准	建议值	单位
第1气缸区温度		200-315	°C
第3气缸区温度		200-315	°C

第5气缸区温度		200-315	°C
模具温度		315-315	°C