松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519 联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: PA66 A258P1 BLACK2N 厂商: 索尔维 Solvay 品牌: TECHNYL

材料标识	PA66	颜色	黑色/Black
厂商品牌	TECHNYL	用途	工程/工业配件
材料特性	耐冲击,热稳定剂,紫外线稳定	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.07	g/cm³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	44.0	Мра
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	290	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	1180	Мра
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	91	kJ/m²

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80 mm	HB

注塑成型条件	建议值	单位
干燥温度	80.0	°C
水份含量	0.20	%
注塑温度		
螺筒后部温度	260-270	°C
螺筒中部温度	270-280	°C
螺筒前部温度	280-290	°C
模头温度	280-290	°C
模具温度	60-80	°C