

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT KP212V0** 厂商: **韩国可隆 KOLON** 品牌: **SPESIN**

材料标识	PBT-V0	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	SPESIN	用途	主要应用于电气 电子领域
材料特性	具备优秀的机械性能 热性质及电气性能	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.42	g/cm <sup>3</sup>

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	118	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	55	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	4.3	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	85	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2405	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	3.2	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 退火	ISO 75-2/A	55	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	223	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	V-0	

注塑成型条件		建议值	单位
--------	--	-----	----

干燥温度		100 -120	°C
干燥时间		3-5	Hr
水份含量		≤0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		245-255	°C
螺筒中部温度		245-260	°C
螺筒前部温度		245-260	°C
模具温度		40-80	°C