

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT KP270NP** 厂商: **韩国可隆 KOLON** 品牌: **SPESIN**

材料标识	PBT	厂商品牌	SPESIN
用途	主要应用于电气、电子领域	材料特性	具备优秀的机械性能、热性质及电气性能

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -120	°C
干燥时间		3-5	Hr
水份含量		≤0.02	%