

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PMC PM-9501** 厂商: **住友 SUMITOMO** 品牌: **Sumikon**

材料标识	PMC-GF-MD-V0	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Sumikon	用途	电线电缆、外壳
材料特性	阻燃、高强度、良好的尺寸稳定性、耐热、热固性材料、加工方式为:树脂传递成型或注射成型	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.76	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.35	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.05	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	124	Mpa
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	17900	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	200	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	29	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	2.2E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+13	Ω.cm
绝缘强度	ASTM D149	18	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -100	°C
干燥时间		3.0	Hr