

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP 1364E2** 厂商: 埃克森美孚 **Exxonmobil** 品牌: **ExxonMobil**

材料标识	PP HOMO	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ExxonMobil	用途	帽子/盖子/瓶塞,家庭应用,生活消费品
材料特性	中等熔体流动速率	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ISO 1133	12	cm ³ /10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ISO 868	71	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	33	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	8.0	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	1450	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	1350	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	3.0	kJ/m ²
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	2.0	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	82	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	51	°C
维卡软化温度	ISO 306/A50	153	°C