松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519 联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: PPA A-4122 HR WH 117 厂商: 索尔维 Solvay 品牌: Amodel

材料标识	PPA-GF22%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Amodel	用途	汽车应用程序;汽车电子产品
材料特性	良好的耐化学性、良好的反射率、低吸湿性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.50	g/cm³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	125	Мра
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	1.5	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	9100	Мра
弯曲强度			
23°C	ISO 178	171	Мра
弯曲模量			
23°C	ISO 178	7790	Мра
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	2.5	kJ/m²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	318	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	321	°C

注塑成型条件	建议值	单位
干燥温度	120	°C
干燥时间	4.0	Hr
水份含量	0.045	%

注塑温度		
螺筒后部温度	300-320	°C
螺筒前部温度	310-330	°C
模具温度	130	°C